

Technikai adatlap

PLASTDUR Holz 6000 ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Polivinilacetát homopolimer vizes diszperzió.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas az épület- asztalosiparban (nyílászárók) csapos és szerkezeti kötések kialakítására. Fa és nedvszívó fahelyettesítő anyagok (furnér, farost, stb.), kövek, műkövek, márványok, keramitok, hőszigetelő anyagok (pld.: Hungarocell, Nikecell), bármilyen kombinációban egymáshoz, valamint betonhoz, vakolathoz, épületszerkezethez való nagyszilárdságú, kül- és beltéri ragasztására.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után opálos
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Általános ragasztásnál elegendő az egyik felületet bekenni a ragasztóval, azonban tömbösítésnél célszerű mindkét ragasztandó felületet bekenni. A ragasztó használat előtt felkeverendő. A ragasztóba szigorúan csak is tiszta eszközzel lehet belenyúlni. Használat után zárjuk vissza a tároló edény tetejét/kupakját. Egyszeri, kis mennyiségű felhasználásnál célszerűbb kisebb kiszerezést választani. 16 °C fok alatt nem alakul ki megfelelő erősségű kötés a ragasztásnál. A felhasználandó ragasztó maghőmérséklete minimum 16°C legyen.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Holz 6000 ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!