

Technikai adatlap

PLASTDUR Holz 2070 ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Polietilén-polivinilacetát kopolimer, poli-izoprén, ammónia híg vizes oldatban (tartósító).

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Helyszíni furnérozásra, dekorit ragasztására alkalmas ragasztó.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	fehér színű, száradás után opálos.
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	7000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	6 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A furnérlapok előkészítésekor szivacs lakkozóhengerrel visszük fel a ragasztót egyenletes rétegben, kb.10 perc alatt megszáritjuk. A száraz ragasztós felület nem ragad a furnérlapok másik oldalához, így több lap becsomagolható vagy pormentes helyen tárolható. A két megkent, és teljesen megszáradt felület ragad egymáshoz. A javítandó elemre a helyszínen visszük fel a ragasztót, majd száradás után (száríthatjuk kézi hajszáritóval is gyenge/közepes fokozaton), majd az előkészített furnérlapot ráillesztjük a felületre. Mivel a felületek szárazak, a ragasztó önmagával pillanatragasztóként működik, nem igényel préselést, várakozást. FONTOS, hogy az egyszer már összeillesztett felületet ne szedjük vissza. A ragasztó használat előtt felkeverendő. A ragasztóba szigorúan csak is tiszta eszközzel lehet belenyúlni. Egyszeri, kis mennyiségű felhasználásnál célszerűbb kisebb kiszerezést választani. 16 °C fok alatt nem alakul ki megfelelő erősségű kötés a ragasztásnál. A felhasználandó ragasztó maghőmérséklete minimum 16°C legyen.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Holz 2070 ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!