

Technikai adatlap

PLASTDUR PVC ragasztó



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Poliakrilsav, térkitöltő, oldószer mentes vizes diszperzió

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A ragasztóanyag alkalmas PVC alapú padlóburkolatok, valamint műanyag hátú szőnyegek és gumi alapú burkolatok pormentes aljzatra történő ragasztására.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	bézs színű, nehezen folyó diszperzió
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	6 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

A ragasztóanyag felhasználását +15 C° feletti helyiségben kell végezni, és ha szükséges, használat előtt fel kell keverni. A ragasztandó felületek hőmérséklete ne legyen kevesebb, mint +13 C°. A portalanított, megfelelő szilárdságú, simaságú és nedvességtartalmú aljzatra végezzük a ragasztást. Szükség lehet a ragasztás megkezdése előtt aljzat kiegyenlítő alkalmazására is. A munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni és a burkolóanyagok használatára vonatkozó utasításokat betartani. Erősen porózus alap esetén a portalanított felületet célszerű higított ragasztóval átkenni. PVC burkolat esetén 1,5 mm fogmélységű, 2 mm fogtávolságú kenőlappal vagy nagypórusú szivacshengerrel hordjuk fel a ragasztót. Ez az állapot kb. 15-60 perc alatt alakulhat ki a levegő hőmérsékletének és páratartalmának, továbbá az alap nedvszívó képességének a függvényében. A PVC-burkolat fektetése után az esetleges buborékokat puha felületű eszközzel dörzsöljük ki a szélek felé. Szőnyegpadlóknál durva, erősen hullámos hátoldal esetén használjunk mélyebben fogazott (2 mm) kenőlapot. A száradás meggyorsítása érdekében gondoskodjunk a helyiség folyamatos szellőztetéséről. A felragasztott burkolat 24 óra után vehető igénybe. +50 C°-ig padlófűtéshez is használható a ragasztó. A ragasztóval frissen szennyeződött felületek, munkaeszközök vízzel tisztíthatók.

Kiadósság: aljzattól függően 250-450 g/m²

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR PVC ragasztó eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!