

Technikai adatlap

PLASTDUR Pur-900 F, S, M lakk



GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

ÖSSZETÉTEL:

Poliuretán polimer vizes diszperzió.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Elsősorban natúr vagy pácolt kültéri és beltéri célokra. Két-három lakkréteg felhordásával fényes, a fa természetes mozgását jól követő bevont alakítható ki. Különböző faszerkezetek, lambériák, bútorok, használati tárgyak lakkozására előnyösen alkalmazható.

TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	barna színű, száradás után enyhén világos bézs
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Új munka megkezdése előtt próbát kell végezni! A lakkot használat előtt fel kell keverni. Száraz, finomra csiszolt és portalanított felületre, 15 °C feletti helyiségben kell hígítás nélkül 1-2 rétegben ecsettel, hengerrel vagy szórással felvinni. Az egyes rétegeket teljes száradás (kb. 1,5 óra) után lehet felhordani.

TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Pur-900 F, S, M lakk eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!