

# Technikai adatlap

PLASTDUR Pur-9 F, S, M lakk



## GYÁRTÓ:

VODICSKA Kft., 2600 Vác, Kötő u. 17., fszt. 1.

Telefon: 06-30-933-3793

Email: plasdur@vodicska.hu

## ÖSSZETÉTEL:

Poliuretán polimer vizes diszperzió.

## ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A kereskedelemben kapható parketták, bambuszpadlók és beltéri fafelületek lakkozására alkalmas anyag. Egykomponensű, nagy terhelhetőségű, UV-álló, karcolásálló, öregedésre nem hajlamos, a parketta természetes színét nem változtatja meg. Vizes párcra is felhordható.

## TERMÉKJELLEMZŐK:

Szerves oldószert, egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaz. A termék nem tűzveszélyes.

## MŰSZAKI ADATOK:

Megjelenés:	barna színű, száradás után enyhén világos bézs
Szag:	gyenge
Viszkozitás 23 C° (Brookfield):	12 - 18000 mPas (DIN EN ISO 3219)
pH:	5 ± 0,5 (ISO 976)

## FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Új munka megkezdése előtt próbát kell végezni! Száraz, finomra csiszolt és portalanított felületre, 15 °C feletti helyiségben kell hígítás nélkül három rétegben ecsettel, hengerrel felvinni. Az egyes rétegeket teljes száradás (kb. 1,5 óra) után lehet felhordani. A végső keménységet 7 nap után éri el.

Kiadósság: lakossági felhasználás esetén kb 200 g/m<sup>2</sup>, ipari felhasználás esetén kb. 400 g/m<sup>2</sup>.

## TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ:

Nem tűzveszélyes, Fagyveszélyes! Normál körülmények között a PLASTDUR Pur-9 F, S, M lakk eredeti bontatlan csomagolásban minimum 24 hónapig eltartható, száraz fénytől védett fagymentes helyen!

A műszaki adatok, alkalmazhatóság, a javasolt felhasználási technológiák a legjobb tapasztalataink alapján kerültek közlésre. Természetesen ajánlott a helyi adottságok figyelembevétele és az alkalmazott burkolatok használati útmutatóinak a betartása. Leírásainkat kérjük ilyen értelemben tájékoztató jellegűnek tekinteni!